

<b>Werkstoff / Material: ZYK3</b>		
<b>Klassifizierung nach DIN EN ISO 60672-1 / Classification to DIN EN ISO 60672-1</b>		C800
<b>ZrO<sub>2</sub> Gehalt / ZrO<sub>2</sub> Content</b>	95	%
<b>Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Gehalt / Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Content</b>	5	%
<b>Dichte / Density</b>	6,07±0,03	g/cm <sup>3</sup>
<b>Offene Porosität / Open Porosity</b>	0	%
<b>Mittlere Kristallitgröße / Average Crystalite Size</b>	0,8	µm
<b>Farbe / Color</b>	weiß/beige	
<b>Biegefestigkeit / Bending Strength</b>	> 1150	MPa
<b>E-Modul / E-Modulus</b>	>200	GPa
<b>Vickers-Härte HV 10 / Vickers Hardness HV 10</b>	>12000	N/mm <sup>2</sup>
<b>Bruchwiderstand K<sub>1C</sub> / Fracture Toughness</b>	9-10	MPa·m <sup>1/2</sup>
<b>Weibull-Modul / Weibull Modulus</b>	20	
<b>Wärmedehnung / Thermal Expansion (0 ... 1000°C)</b>	11	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>
<b>Wärmeleitfähigkeit / Thermal Conductivity</b>	3	W/(m·K)
<b>Max. Einsatztemperatur / Max. Working Temperature</b>	1000	°C
<b>Dielektrizitätskonstante / Dielectric Constant (1MHz/20°C)</b>	33	
<b>Dielektrischer Verlustfaktor / Dielectric Loss Factor (1MHz/20°C)</b>	<2	10 <sup>-3</sup>
<b>Durchschlagsfestigkeit / Dielectric Strength</b>		kV/mm
<b>Spezifischer Widerstand / Specific Resistivity (20°C)</b>		Ω·cm

Die angegebenen Werte wurden an Prüfkörpern ermittelt und sind typisch für den Werkstoff. Die Produkteigenschaften können jedoch in Abhängigkeit von Bauteilkonstruktion und Formgebungsverfahren von diesen Werten abweichen. / The values were determined on test specimen and are typical for the respective material. The product attributes can vary depending on design and production process.